

Vorläufiges Datenblatt, Werte nicht geprüft

Artikel: Weich-PVC Compound, Spritzguss
Bezeichnung: MM-PVC I 1583
Farbe: 70002 glasklar
Artikel-Nr.: 110497479

Stand: 11/12/2008

Eigenschaft	Norm	Methode	Einheit	Wert
Härte	ISO 868	3 s	Shore A	83 ± 3
Dichte	ISO 1183		g/cm ³	1,21 ± 0,02
Zugfestigkeit	ISO 527/2		N/mm ²	≥ 15
Reißdehnung	ISO 527/2		%	≥ 250

Weichmacher: DEHP-frei
Bemerkungen: Cd- und Pb-frei

Verarbeitungsempfehlung:

Die Formmasse kann auf herkömmlichen Spritzgussmaschinen verarbeitet werden. Eine Standard 3-Zonenschnecke mit einer Länge von ≥ 20 d sollte zum Einsatz kommen.

Werkzeugtemperatur ca. 30 °C.
Massetemperatur ca. 170 °C.

Bei den Angaben handelt es sich um Richtwerte. Eine Optimierung während der Verarbeitung kann notwendig sein. Belastungsanzeige und Massedruck der Verarbeitungsmaschine sind bezüglich der zulässigen Werte zu überwachen. Eine technisch einwandfreie und funktionstüchtige Verarbeitungsmaschine wird vorausgesetzt.