



Datenblatt

Artikel: MM-PVC E 1561

Beschreibung: Weich-PVC Compound

Verarbeitung: Extrusion

Farbe: 70002 glasklar gebläut, RAL7001 silbergrau

Artikel-Nr.: 110497449 Stand: 06/02/2019

Generelle Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Härte (3s)	ISO 868	Shore A	64 ± 3
Dichte	ISO 1183	g/cm³	1,17 ± 0,02
Mechanische Eigenschaften			
Zugfestigkeit (200 mm/min)	ISO 527/2	N/mm²	≥ 10
Reißdehnung (200 mm/min)	ISO 527/2	%	≥ 300
Verarbeitungsparameter			
Zylindertemperatur		°C	125 - 160
Massetemperatur		°C	155 - 165
Werkzeugtemperatur		°C	155 - 165

Bei diesen Angaben handelt es sich um Richtwerte. Die tatsächlichen Parameter sind stark abhängig von den verwendeten Maschinen, daher kann eine Optimierung während der Verarbeitung notwendig sein.

Bemerkung

Weichmacher: DEHP-frei Sonstiges: Cd- und Pb-frei

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift beruht auf Erfahrung und erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch als unverbindlicher Hinweis. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeitsbedingungen und unterschiedliche Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus unseren Angaben aus. Wir empfehlen zu prüfen, ob sich das Produkt für den vorgesehenen Einsatzzweck eignet. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Unsere Gewährleistung bezieht sich auf die gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation und nach Maßgabe unserer allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.